Bezeichnungssystem der Festigkeitsklassen

Nennzugfestigkeit N/mm²		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
Mindestbruchdehnung in %	7												
	8												
	9				6.8						12.9		
	10								10.9				
	11												
	12			5.8				9.8					
	13												
	14						8.8						
	15												
	16		4.8										
	17												
	18												
	19												
	20												
	21												
	22			5.6									
	23												
	24												
	25		4.6										
	26												
	27												
	28												
	29												
	30	3.6											